


Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder



Auftrags-Nr.
Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad
Brock GmbH

Seite 1 von 2

Auftraggeber

Brock GmbH
Gewerbegebiet
53919 Weilerwist-Derkum

Prüfgegenstand
Radtyp
Radgröße

PKW-Sonderrad
B18 808
8,0 J x 18 H2

Prüfergebnis der Dauerfestigkeitsprüfung

Lochkreis- durchmesser (mm)/Lochz.	Mittenloch- durchmesser (mm)	Einpreß- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	MB max (Nm)	Ergebnis Kurzzeitest 75%	Ergebnis Langzeitest 50%
100/4	63,4	35	660	1950	4008	positiv	positiv
108/4	65,1	14	700	2000	4126	positiv	positiv
108/4	63,4	35	700	2000	4415	positiv	positiv
100/5	63,4	35	700	2100	4611	Negativ	---
100/5	63,4	35	575	1950	3545	positiv	positiv
112/5	72,6	38	700	2100	4653	Negativ	---
112/5	72,6	38	750	2100	4985	positiv	positiv
112/5	72,6	45	750	2100	5088	Negativ	---
112/5	72,6	45	690	2100	4881	positiv	positiv
112/5	72,6	45	750	2100	5088	positiv	positiv
120/5	72,6	35	700	2100	4611	positiv	Negativ
120/5	72,6	35	670	2100	4414	---	Negativ
120/5	72,6	35	700	2100	4611	---	positiv
120/5	76,9	20	750	2100	4721	positiv	positiv

Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Dauerfestigkeitsprüfung/-en mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen.

Prüfergebnis des Impacttest gemäß ISO Standard 7141

Loch- kreis- durch- messer (mm)/ Lochz.	Ein- preß- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Fallge- wicht (kg)	Reifengröße	Reifen- druck (bar)	Fall- höhe (mm)	Überlappung Aufprall- platte/ Felgenhorn (mm)	Anrisse Rad- schüssel	Anrisse Aufprall- stelle	Er- gebnis
100/4	35	650	570	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
108/4	14	700	600	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
108/4	35	700	600	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
100/5	35	575	525	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
112/5	45	690	594	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
112/5	45	750	630	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
120/5	35	700	600	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
120/5	20	750	630	205/40R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv

Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben den Impacttest mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen.